

GAP MASTER

Свойства

ГЭП МАСТЕР – уплотняющая масса для паркетных швов, не содержащая силикона. Предназначена для заполнения щелей между паркетными блоками, между лакированными плинтусами и элементами готового паркета, между паркетом и порогами. Продукт произведен на основе полиакрилата. После высыхания хорошо шлифуется и может быть покрыт лаком. Не содержит растворителей, не имеет запаха, может быть использован со всеми паркетными лаками, обладает высокой прочностью и эластичностью. Расширение – приблизительно 7%.

- высокоэластичен
- может быть отшлифован и покрыт лаком
- не содержит растворителей
- не содержит силикона
- доступен в разных цветах

Цвета

- Клен
- Ясень / Ель
- Бук светлый
- Бук темный
- Вишня
- Дуб светлый
- Дуб темный
- Орех

Технические характеристики

Связывающее вещество: Полиакрилат

Время высыхания: 18-24 часа при 20°C / 60 % отн. влажн. Стабильный – через 2-3 дня.

Безопасность: Не классифицируется

Воспламенение: Невоспламеняющийся

Срок годности: Минимум 1 год от даты производства, в закрытой оригинальной

упаковке

Хранение: Беречь от мороза

Упаковка: 310 мл

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли, воска, жира и других загрязнений.

Нанесение

Разрежьте картуш над резьбой и наденьте прилагаемую насадку, надрезав ее под углом так, чтобы отверстие по размеру походило для заполнения щелей. Паста выдавливается рукой или специальным инструментом (пистолетом).

Наносить при температуре от +5 до +40°C.

Поверхность, обработанная ГЭП МАСТЕР, может быть отшлифована через 18-24 часа и, при необходимости, покрыта лаком. Время высыхания зависит от количества нанесенного материала и климатических условий помещения.

Расход

Расход зависит от ширины и глубины швов. Ниже приведена таблица, которая показывает, какое приблизительное количество метров шва может быть заполнено одним картушем массы (в зависимости от глубины и ширины швов).

Глубина шва, мм	Ширина шва, мм					
	3	7	10	12	19	25
3	33	14	10	8	5	4
5	20	8	6	5	3	2
7	14	6	4	4	2	2
10	10	4	3	2	2	1