

ГЕЛЬ

Описание продукта

Особенности

Гель - тиксотропная грунтовка на водной основе предназначенная для нанесения шпателем на деревянные полы подверженные нормальному износу. Легкое нанесение и очень быстрое высыхание дают возможность получить готовый пол всего за один день. При использовании между слоями лака он чистит поверхность от мелкой пыли и заполняет мелкие дефекты, царапины, что улучшает внешний вид пола.

- Полиуретан-акрилатный ко-полимер на водной основе
- Предназначен для использования со всеми лаками **Bona** на водной основе
- Обеспечивает быструю систему нанесения
- Создает хорошо загрунтованную поверхность
- Окончательно заполняет щели
- Минимизирует риск склеивания плашек
- Не требуется матовка (промежуточная шлифовка между слоями лака)

Технические Данные

Тип: 1-компонентный полиуретан-акрилатный ко-полимер на водной основе

Содержание сухих веществ: Приблизительно 40 %

Время высыхания: 10-15 минут при 20°C / 60% отн. влажности

Инструмент для нанесения: Шпатель из нержавеющей стали

Расход:

Как грунтовка: 1 литр / 25-35 м² – один слой, в зависимости от вида дерева

Между слоями лака: 1 литр / 50-100 м² – один слой

Безопасность: Неклассифицируется

Огнеопасность: Негорюч

Срок годности: Минимум 1 год от даты производства, в закрытой оригинальной упаковке

Хранение: Защищать от мороза

Нанесение

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифованной, сухой, без пыли, масла, воска

и других загрязнений. Для получения наилучших результатов используйте плоскошлифовальную машину и систему БОНА СКРЭД, зерно 120 или мельче.

Нанесение

На отшлифованную древесину нанесите 2-3 слоя в различных направлениях с помощью стального шпателя. При нанесении после промежуточной шлифовки грунтовки или лака нанесите 1-2 слоя. Примечание: Температура комнаты и грунтовки не должна быть ниже +13°C во время нанесения и высыхания.

Расход:

Как грунтовка: 1 литр / 25-35 м² – один слой, в зависимости от вида дерева

Между слоями лака: 1 литр / 50-100 м² – один слой

Рекомендуемые способы покрытия пола:

На отшлифованную древесину: 2-3 x Гель + 2 x лак Bona на водной основе

Между слоями: 1-2 x Гель + 1-2 x лак Bona на водной основе

Время высыхания: При нормальной комнатной температуре (20°C / 60% отн. влажности) приблизительно 10 минут между слоями. Оставьте сохнуть в течение как минимум 15 минут до нанесения лака.

Гель быстро сохнет и формирует плотную пленку через которую не проникает лак. Не возникает поднятие ворса древесины и поэтому нет необходимости в матовке (промежуточной шлифовке лака).

Гель может использоваться как грунтовка со всеми лаками Bona на водной основе

Примечание: Гель не заменяет Mix&Fill.